

Univerzální disperzní lepidlo s velmi nízkým obsahem emisí

Je vhodné pro lepení krytin z PVC, CV, textilních krytin s rubovou stranou z PVC a pro lepení linolea na všechny nasákové svislé i vodorovné podklady ve vnitřním prostředí.

Vlastnosti

- do vnitřního prostředí
- bez obsahu rozpouštědel
- vhodné pro podlahové vytápění
- flexibilní s vysokou lepicí silou
- pro lepení do vlhkého lože
- zápachově neutrální
- odolné proti změkčovadlům
- vhodné pro pojezd kolečkových židlí
- připravené k okamžitému použití
- se silným tahem vláken lepidla
- pastózní, snadno roztíratelné
- vhodné pro všechny stěrkové hmoty SCHÖNOX

Oblasti použití

SCHÖNOX UNITECH je disperzní lepidlo bez obsahu ředidel, vhodné pro lepení:

- Krytin z PVC
- Krytin z CV
- Textilních krytin
 - s hladkou nebo raženou pěnovkou
 - s rubem z latexové pěny nebo polyuretanové pěny
 - se syntetickým rubem nebo jutou
 - s rubem bez plniv
 - s vlysovým rubem
- Tkaného zboží
- Vpichovaných krytin jednovrstvých nebo vícevrstvých
- Krytin z přírodních vláken jako je kokos nebo sisal
- Linolea v páslech na všechny vhodné nasákové svislé nebo vodorovné podklady ve vnitřním prostředí.

Příprava podkladu

- Podklad musí být pevný, vyschlý a únosný.
- Je třeba odstranit zbytky mastnoty, prachu, oleje a uvolněných částic.
- Podklady musí být rovné a hladké.
- Bezvadné, pevné a rovné podkladní plochy s příslušnou nasákovostí lze dosáhnout užitím

některé stěrkové hmoty SCHÖNOX (viz Tabulka použití B.3).

- Specifické požadavky na podklad, které může mít určitý druh krytiny, obsahují technické informace udávané výrobcem podlahoviny.
- Svislé plochy, které jsou silně nasákové, je třeba předem vhodně napenetrovat.

Doporučení pro zpracování


- SCHÖNOX UNITECH je disperzní lepidlo bez obsahu rozpouštědel a s nízkým obsahem emisí, které se před upotřebením pouze promíchá.
- Krytiny, které budou lepeny, musí být uskladněny napjaté a ve vodorovné poloze v klimatizovaném prostoru.
- Lepidlo se nanáší na podklad rovnoměrně válečkem nebo ozubenou stěrkou. Je třeba dát pozor na tvorbu kumulace lepidla na podkladu. Doporučené ozubení je A1, A2, A3, A4 a B1, B2, B3.
- Volba ozubení závisí na hrubosti rubu podlahové krytiny.
- Po položení se krytina důkladně přitlačí a převálcuje a po chvíli znovu.
- Přílnavost je závislá na přitlačné síle.
- Finální úpravu spojů krytiny lze provést nejdříve po 24 hodinách.
- Při nanášení lepidla na stěnu se použije vlněný váleček. Lepidlo se po nanesení „pročeše“ ozubenou stěrkou, aby bylo dosaženo rovnoměrné vrstvy.
- Paronepropustné krytiny jako je PVC, CV a linoleum se kladou do polovlhké vrstvy lepidla.
- Paropropustné krytiny s rubem, který je citlivý na vlhkost, se kladou na nasákový podklad do polovlhkého lože lepidla – (polovlhká fáze: drážky lepidla jsou transparentní, je patrný tah vláken při zkoušce prstem, lepidlo však není zcela proschlé).

Technické údaje

- Základ: disperze z umělé pryskyřice s přísadami zlepšujícími lepicí účinek
- Doba vyvětrání: cca 5 min, podle nasákovosti podkladu a rubu krytiny
- Doba pokládky: cca 30 min
- Doba zasychání: cca 24 hod.
- Konečná pevnost: cca po 72 hod.
- Teplota při zpracování: ne pod +15 °C
- Hustota: cca 1,38 kg/l
- Spotřeba materiálu při ozubení:

TKB A1-A4	cca 250–350 g/m²
TKB B1-B3	cca 350–600 g/m²
- Teplota při skladování: ne pod +5 °C
- Odolnost podlahovému topení: do 50 °C
- Barva: béžová

Všechny uvedené hodnoty jsou údaje přibližné a závisí na kolísání klimatu v daném prostředí, nasákovosti podkladu a druhu použitého ozubení.



AkzoNobel

www.schonox.cz

- Mezera mezi jednotlivými pásy linolea při pokládce by měla být alespoň 0,5 mm.
- Paropropustné krytiny na nasákavých podkladech se kladou do vlhkého lože lepidla – (vlhká fáze roztažené lepidlo nevykazuje ještě žádný tah vláken).

Balení

- 20 kg plastový kbelík

Skladování

- SCHÖNOX UNITECH se skladuje v suchu a chladu, ne však v mrazu.
- Trvanlivost je jeden rok.
- Načatá balení je nutno ihned uzavřít
- Případné ztvrdlé nebo zaschlé zbytky lepidla znovu nerozmíchávejte

Likvidace odpadu

- Balení je třeba vyprázdnit a uložit na příslušnou skládku.

GISCODE

- D1 – disperzní lepidlo / nátěr bez obsahu rozpouštědel

Třída nebezpečnosti

- Materiál nepodléhá povinnosti označení.

Poznámka

- Nářadí ihned očistit pod proudem vody.
- Čerstvé skvrny od lepidla se odstraní proudem vody.
- Je třeba dbát na pokyny výrobce podlahové krytiny. V případě pochybností doporučujeme provést lepicí zkoušku.

Dodržujte všechna doporučení, směrnice a předpisy DIN včetně pokynů uvedených v Technických listech. Dále je nutné dodržovat uznané postupy a technologie používané ve stavebnictví a technice. Výrobce ručí za bezvadnou kvalitu všech svých výrobků. Uvedená doporučení pro zpracování jednotlivých produktů vychází z praktických zkušeností. Vždy se však jedná pouze o obecné pokyny nezaručující žádné konkrétní vlastnosti těchto produktů, protože výrobce nemůže ovlivnit konkrétní podmínky na stavbě ani kvalitu odvedené práce. Tento produktový list k výrobku nahrazuje všechny předchozí produktové listy, které tímto ztrácí platnost.



Systém managementu SCHÖNOX byl certifikován dle ISO 9001 a 14001 německým certifikačním orgánem DQS.

SCHÖNOX s.r.o.

Škrobárenská 482

617 00 Brno

Tel: +420 545 535 456-8

Fax: +420 545 535 211

E-mail: info@schonox.cz

www.schonox.cz