

LOBADUR[®] WS EasyFinish



Popis produktu

Jednosložkový vodní vrchní lak na polyuretan-akrylátové bázi s vynikající odolností.

Oblast použití:

Na parkety a podlahy z tvrdých dřevin s normální až vysokou zátěží.

WS EasyFinish polomat v kombinaci s ošetřujícím přípravkem SportCare splňuje požadavky pro sportovní povrchy dle normy DIN 18032.

Vlastnosti

- široký rozsah použití
- dlouhodobě osvědčený systém
- velmi snadná aplikace
- skvělý poměr ceny a kvality laku
- možnost ve 3 stupni lesku

Technická data

Číslo produktu	11517	Spotřeba	vrstva válečkem 100 - 120 ml/m ² (8 - 10 m ² /l)
Stupeň lesku	matný (ca. 20) polomatný (ca. 40*) lesklý (ca. 120*) Stupeň lesku se měří pro 60°. Záleží na tloušťce vrstvy a klimatických podmínkách (teplota, relativní vlhkost vzduchu) během schnutí. Údaje jsou nezávazné.	Doporučené nářadí	LOBATOOL váleček DeLuxe 120 LOBATOOL váleček Microfaser 100 – 120 (zelený)
Velikost balení	matný 5l polomatný 10l, 5l, 1l lesklý 5l, 1l	Doba schnutí	Nanesení další vrstvy laku po 4-6 h Opatrně pochůzný po 4-6 h Možnost mezibroušení po 8-10 h Lehká zátěž po 24 h Finální tvrdost po 5 dnech
Balení	Box: 1 x 10 l Paleta: 60 x 10 l Box: 4 x 5 l Paleta: 128 x 5 l Box: 12 x 1 l Paleta: 480 x 1 l	Mezibroušení	LOBATOOL Perforovaný Pad P120 nebo jemnější varianta Net P120 nebo jemnější. Při použití EasyFinish lesklý doporučujeme použít LOBATOOL Perforovaný Pad P180. Jelikož hrubší Pad může zanechat poškrábání a nebude možno vyrovnání posledním nátěrem. Po překročení doby 24 hodin mezi aplikacemi jednotlivých vrstev laku, je vždy nezbytné provést mezibroušení. Při aplikaci do 24 hodin není mezibroušení nutné. Mezibroušením před poslední vrstvou dosáhnete hladšího povrchu.
Obsah pevných látek	32 ± 1%	Ředidlo	Neředte, lak je připraven ke zpracování!
Viskozita DIN 4	23 ± 1s		
Skladování a přeprava	+5°C až +25°C (41°F až 77°F), originálně zabalený nejméně 12 měsíců, dle specifikace ADR se nejedná o nebezpečný materiál.		
GIS kód	W3+		

Těkávé organické látky VOC

2004/42/CE

Závazný limit pro tento produkt dle předpisu EU (cat. A/i): 140g/l (2007/2010)

Varianta matu obsahuje max. 80g/l (VOC)

polomat max. 80g/l (VOC)

lesk max. 90g/l (VOC)



LOBADUR[®] WS EasyFinish

Pokyny ke zpracování:

- Lak před použitím dobře protřepejte.
 - Lak nevylévejte přímo na podlahu, ale namáčejte váleček v kbelíku.
 - Dodržujte bezpečnostní podmínky.
 - Dodržujte bezpečnostní klimatické podmínky*
 - Větrejte pracovní místnost *
- *) Dodržování všeobecných podmínek pro použití vodních laků LOBADUR[®]

Pokyny k nanášení na parkety a dřevěné podlahy:

1. Připravte povrch a naneste základní lak
2. Nechte jej zaschnout dle doporučení v technickém listě základního laku
3. Válečkem naneste na povrch vrstvu laku EasyFinish
4. Nechte schnout 8 – 10 h
5. Mezibroušení
6. Válečkem naneste další vrstvu laku EasyFinish

Použití základního laku se doporučuje aby se zamezilo slepování bočních hran a uzavřel povrch dřeva převážně u tropických dřevin:

- WS EasyPrime
- PrimaSeal (na rozpouštědlové bázi)

Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR[®].

Pro další informace v rámci ČR nás kontaktujte na info@likor.cz nebo na čísle 318 533 011 nebo přímo service@loba.de nebo na čísle +49 7156 357-0.