

## LOBADUR<sup>®</sup> WS EasyPrime



### Popis produktu

Základní vodní lak na bázi polyuretan-akrylátové pryskyřici pro parkety a dřevěné podlahy.

### Oblast použití:

Vhodný pro parkety a dřevěné podlahy z evropských a většiny exotických dřevin. Seznamte se s tabulkou vhodnosti použití základních laků na různé typy dřevin. V případě pochybností kontaktujte prodejce nebo distributora. Snižuje náchylnost vrchních vodních laků ke slepování bočních hran. Má velmi dobrou plnivost.

### Vlastnosti

- optimální úroveň bezpečnosti
- při aplikaci žádné vytváření map
- optimalizuje přilnavost mezi dřevem a povrchovou úpravou
- všestranné řešení v rámci základního nátěru

### Technická data

<b>Číslo výrobku</b>	11036-9	<b>Spotřeba</b>	váleček Universal 100-120 ml/m <sup>2</sup> (10-12 m <sup>2</sup> /l) váleček Microfaser - zelený 80-100 ml/m <sup>2</sup> (8-10 m <sup>2</sup> /l)
<b>Možnost balení</b>	10l, 5l, 1l	<b>Doporučené nářadí</b>	Nerezová špachtle: 1. vrstva ca. 40ml/m <sup>2</sup> (25m <sup>2</sup> /l), 2. vrstva ca. 20ml/m <sup>2</sup> (50m <sup>2</sup> /l), LOBATOOL váleček Microfaser - zelený LOBATOOL váleček Universal 100 LOBATOOL nerezová špachtle
<b>Balení</b>	Box: 1 x 10 l Paleta: 60 x 10 l Box: 4 x 5,0 l Paleta: 128 x 5,0 l Box: 12 x 1,0 l Paleta: 480 x 1,0 l	<b>Doba schnutí</b>	Při použití válečku Micorfaser dochází ke snížení bobtnavosti dřeva díky nižší spotřebě.
<b>Obsah pevných látek</b>	30 ± 1%	<b>Další možný nátěr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikace válečkem cca po 60 min.</li> <li>• Další vrstva musí být aplikována do 24 hod.</li> <li>• Aplikace špachtlí cca po 30 min</li> <li>• Další vrstva musí být aplikována do 24 hod.</li> </ul>
<b>Viskozita dle DIN 4</b>	18 ± 1s	<b>Mezibroušení</b>	U laku WS EasyPrime neprovádějte mezibroušení. Pokud je vrstva laku příliš silná (nátěr válečkem, málo savý povrch), lze povrch zbrousit jednotoučovou bruskou s brusným papírem nebo brusnou mřížkou LOBATOOL. Před přelakováním z povrchu odstraňte všechny nečistoty a prach.
<b>Skladování a přeprava</b>	+5°C až +25°C (41°F až 77°F), životnost 12 měsíců, není nebezpečný materiál dle specifikace ADR W3+	<b>Ředidlo</b>	Neředte, lak je připraven ke zpracování!
<b>GIS kód</b>			

### Těkavé organické látky VOC

2004/42/CE

EU obsah VOC látek dle normy pro tento produkt (cat. A/i): 140g/l (2007/2010)

Tento produkt , může obsahovat max. 75g/l VOC



# LOBADUR<sup>®</sup> WS EasyPrime

### **Pokyny ke zpracování na parkety a dřevěné podlahy:**

- Lak velice dobře protřepejte
- Lak nevylévejte přímo na podlahu, ale namáčejte váleček v kbelíku.
- Na staré dřevěné podlahy se spárami, dřevěné podlahy složené s různobarevných dřevin a na barvené dřevěné podlahy nanášejte lak pouze pomocí válečku.
- Dodržujte bezpečnostní podmínky
- Dodržujte klimatické podmínky\*
- Větrejte pracovní místnost \*
- \* ) Dodržování všeobecných podmínek pro použití vodních laků LOBADUR<sup>®</sup>

### **Pokyny k nanášení na parkety a dřevěné podlahy:**

1. Na dobře upravený a čistý povrch naneste jednu vrstvu laku WS EasyPrime válečkem nebo křížovým způsobem dvě vrstvy nerezovou špachtlí.
2. Nechte schnout cca 1 hodinu
3. Naneste pomocí válečku vrstvu vrchního laku na vodní bázi LOBADUR
- 3a. Naneste lak na vodní bázi LOBACURE s UV vytvrzením

### **Alternativní doporučení při použití nerezové špachtle:**

***Nepoužívejte špachtli na barvené-, jehličnany-, tropické dřeviny, tepelně nebo chemicky ošetřené dřevo, staré znečištěné podlahy, podlahy se spárami a sportovní parketové podlahy.***

1. Na připravený a čistý povrch naneste jednu základní vrstvu pomocí válečku nebo křížovým způsobem pomocí špachtle.
2. Nechte schnout 30 minut.
3. Aplikujte druhou vrstvu laku WS EasyPrime pomocí válečku nebo křížovým způsobem pomocí špachtle.
4. Nechte schnout 30 minut.
5. Aplikujte vrchní vodní lak LOBADUR.

### **Doporučené vrchní laky:**

Normální zátěž	WS Life
Silná zátěž	Hybrid <sup>A.T.</sup> WS Viva WS Global WS EasyFinish
Extrémně silná zátěž	2K Supra <sup>A.T.</sup> WS 2K Duo WS Rush

Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR<sup>®</sup>.

Pro další informace v rámci ČR nás kontaktujte na [info@likor.cz](mailto:info@likor.cz) nebo na čísle 318 533 011 nebo přímo [service@loba.de](mailto:service@loba.de) nebo na čísle +49 7156 357-0.