

## LOBADUR<sup>®</sup> WS Viva



### Popis produktu

Jednosložkový vodní vrchní lak na parkety a dřevěné podlahy.

### Oblast použití:

Vhodný na parkety a dřevěné podlahy s normální až vysokou zátěží. Dobrá odolnost vůči chemikáliím.

### Vlastnosti

- bezpečné a snadné použití
- vyvážené vlastnosti
- vynikající poměr cena - výkon

### Technická data

<b>Číslo výrobku</b>	11519
<b>Stupeň lesku</b>	mat (ca. 20*) polo-lesk (ca. 33*) Stupeň lesku se měří při 60°. Záleží na tloušťce vrstvy a klimatických podmínkách (teplota a relativní vlhkost vzduchu) během schnutí. Údaje jsou nezávislé.
<b>Možnost balení</b>	mat 10l, 5l polo-lesk 10l, 5l, 1l
<b>Balení</b>	Box: 1 x 10 l Paleta: 60 x 10 l Box: 4 x 5 l Paleta: 128 x 5 l Box: 12 x 1 l Paleta: 480 x 1 l
<b>Obsah pevných látek</b>	34 ± 1%
<b>Viskozita dle DIN 4</b>	23 ± 1s
<b>Skladování a přeprava</b>	+5°C až +25°C ( 41°F až 77°F), životnost 12 měsíců. Dle specifikace ADR není tento materiál nebezpečný.
<b>GIS kód</b>	W3+

**Spotřeba** Nátěr válečkem 100 - 120 ml/m<sup>2</sup> (8 - 10 m<sup>2</sup>/l)

**Doporučené nářadí** LOBATOOL váleček DeLuxe 120  
LOBATOOL váleček Microfaser 100 – 120 (zelený)

### Doba schnutí

Další možný nátěr	po 4-6 h
opatrně pochůzný nátěr	po 4-6 h
Možnost mezibroušení	po 8-10 h
Lehká zatíženost	po 24 h
Finální tvrdost	po 5 dnech

### Mezibroušení

LOBATOOL Perforovaný Pad P120 nebo jemnější varianta Mřížka P120 nebo jemnější.

Při použití EasyFinish lesklý doporučujeme použít LOBATOOL Perforovaný Pad P180. Jelikož hrubší Pad může zanechat poškrábání a nebude možno skrytí posledním nátěrem.

Po překročení doby 24 hodin mezi aplikacemi jednotlivých vrstev laku, je vždy nezbytné provést mezibroušení. Při aplikaci do 24 hodin není mezibroušení nutné. Mezibroušením před poslední vrstvou dosáhnete hladšího povrchu.

### Ředidlo

Neředte, lak je připraven ke zpracování!

### Těkavé organické látky VOC

2004/42/CE

EU obsah VOC látek dle normy pro tento produkt (cat. A/i): 140g/l (2007/2010)

Varianta matu obsahuje max. 80g/l VOC  
polo-lesku obsahuje max. 80g/l VOC



# LOBADUR<sup>®</sup> WS Viva

### Pokyny ke zpracování:

- Lak dobře protřepejte
  - Lak nevylévat přímo na podlahu ale namáčet váleček v kbelíku.
  - Dodržovat bezpečnostní podmínky
  - Dodržovat klimatické podmínky\*
  - Větrat pracovní místnost \*
- \*)Dodržování všeobecných podmínek pro použití vodních laků LOBADUR<sup>®</sup>

### Pokyny k nanášení na parkety a dřevěné podlahy:

1. Připravit povrch a nanést základní lak
2. Nechat schnout dle doporučení v technickém listě základního laku
3. Válečkem nanést vrstvu laku WS Viva
4. Nechat schnout po dobu 8 – 10 hodin
5. Provést mezibroušení
6. Válečkem nanést vrstvu laku WS Viva

### Doporučené základní laky :

**Pro zamezení bočního slepování hran a uzavření povrchu dřeva – ochrana proti barevným pigmentům ve dřevě.**

- WS EasyPrime
- HS GlobaSeal
- PrimaSeal (na rozpouštědlové bázi)

**Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR<sup>®</sup>.**

**Pro další informace v rámci ČR nás kontaktujte na [info@likor.cz](mailto:info@likor.cz) nebo na čísle 318 533 011 nebo přímo [service@loba.de](mailto:service@loba.de) nebo na čísle +49 7156 357-0.**