

## LOBADUR® Fugenkittlösung

Pojidlo na rozpouštědlové bázi k výrobě tmelu z dřevěného prachu.

Stupeň lesku: Neurčuje se  
Balení: 12 l, 5 l  
Obsah pevných látek: 11 ± 1%  
Viskozita: Nejí určena  
GIS kód: G2

**Alternativní produkt (nízkoemisní):** LOBADUR® WS EasyFill Plus - GIS kód: W2

**Oblast použití:**

K uzavření spár a vyplnění malých poškození na parketách a dřevěných podlahách. Nýtované a šroubované podlahy se obvykle netmelí, jelikož po vyschnutí dřeva by tmel popraskal. Po zaschnutí vytvoří tmel velice pevný spoj. Tmel LOBADUR® Fugenkittlösung má výbornou plnivost, dobré adhezivní vlastnosti a je dobře brousitelný.

**Před použitím:**

- Materiál dobře protřepejte.
- LOBADUR® Fugenkittlösung smíchejte s jemným dřevěným prachem požadovaného druhu dřeva, až vznikne pastovitá hmota.
- Čím jemnější je dřevěný prach, tím je lepší roztíratelnost hmoty a přilnavost ve spárách.
- Před posledním broušením dřevěné podlahy musí být podlaha celoplošně vytmelena. V případě větších spár či poškození parket je nezbytné po zaschnutí první vrstvy tmelu nanést ještě jednu vrstvu.
- Zbytky tmelu musí být ze dřeva zcela odstraněny zbrúšením.

**Pokyny na zpracování:**

1. Povrch dřevěné podlahy zbrúste hrubým a poté středně hrubým brusným papírem (zrnitost 36 a poté 60)
2. Smíchejte LOBADUR® Fugenkittlösung s brusným prachem a vytmelte podlahu.
3. Nechte tmel uschnout.
4. Konečné broušení (např. brusný papír zrnitosti 100 /120)
5. Úprava povrchu (lakování, olejování)

**Doporučené nářadí:** nerezová špachtle

**Spotřeba:** V případě nových parket s malými spárami je spotřeba cca 100 ml/m<sup>2</sup> (10 m<sup>2</sup>/l)

**Doba schnutí:** V závislosti na velikosti spár lze podlahu brousit po uplynutí 30 až 60 minut. Přelakování laky řady LOBADUR® nebo impregnací oleji řady LOBASOL® je možné provést po úplně zaschnutí tmelu, tedy po uplynutí cca 2 hodin.

**Doporučená povrchová úprava:** Lakování - všemi laky řady LOBADUR® WS bez omezení.  
Olejování - všemi oleji řady LOBASOL® bez omezení.

**Ředidlo:** Neředte, produkt je připraven ke zpracování!

**Skladování a přeprava:** V originálních uzavřených obalech lze skladovat nejméně 12 měsíců. Je odolný vůči mrazu.  
VbF: A1 F lehce hořlavý, Xi dráždivý  
UN-Nr.: 1263 - ADR/RID-GGVS/E: třída 3 F1, skupina balení III

**Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou  
Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR®**

**Toxikologické informační centrum Praha:**

Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2      Telefon: 224 / 919 293, 224 / 915 400

**LiKOR, s.r.o.**      Telefon: 318 / 533 011-2, Fax: 318 / 533 019  
Mírové nám. 1585, 263 01 Dobříš      E-mail: [info@likor.cz](mailto:info@likor.cz)

Přepřacovaný firmou LOBA:      28.01.2008/4.11.2009MW